

含鋇(Barium)系列防銹油 整合對象商品・替代商品 對照表

分類	整合時期 (現行商品 中止販賣)	現行商品 (整合對象商品)：含鋇系列防銹油									替代商品：環保型 非鋇系列防銹油										
		商品 代碼	品名	種類	一般性狀・性能						商品 代碼	品名	種類	一般性狀・性能							
					JIS分類	動粘度 (40℃) m m ² / s	引火點 (PM)℃	膜厚 μ m	濕潤試驗 (JIS K2246) h	塩水噴霧 試驗 (JIS K2246) h				防銹期間 (室內)	JIS分類	動粘度 (40℃) m m ² / s	引火點 (PM)℃	膜厚 μ m	濕潤試驗 (JIS K2246) h	塩水噴霧 試驗 (JIS K2246) h	防銹期間 (室內)
洗淨兼中 間防銹油	2014年3 月底	49006	Antirust P-1000	指紋除去形 兼中間防銹 油	NP-0	2.5	48	4	1200以上	—	3個月	46657	Antirust Terami SC-F	指紋除去形 兼中間防銹 油	NP-3	2.7	104(coc)	<1.0	1000以上	—	3個月
		49046	Antirust P-1500	水置換加強 型洗淨兼中 間防銹油	NP-3	1.8	48	0.3	720以上	—	二週	46658	Antirust Terami SC-W	水置換加強 型洗淨兼中 間防銹油	NP-3	1.9	84	<1.0	720以上	—	二週
		49016	Antirust P-1400	溶劑稀釋型 洗淨兼中間 防銹油	NP-3	2.65	79	1.5	600以上	—	3個月	46402	Antirust Terami SC	溶劑稀釋型 洗淨兼中間 防銹油	NP-3	2.4	85	1.5	720以上	—	3個月
		45904	Antirust P-1430	溶劑稀釋型 洗淨兼中間 防銹油	NP-3	2.52	85	1.5	600以上	—	3個月										
		44212	Antirust P-1600	溶劑稀釋型 洗淨兼中間 防銹油	NP-3	2.32	80	1.5	720以上	—	3個月										
長效期防 銹油	2015年3 月底	49091	Antirust P-1300	配合礦油溶 劑稀釋型長 效防銹油	NP-3	12mPa/s (25℃)	43	8	1200以上	48以上	6個月	46656	Antirust Terami LS-P	調合礦腊 (Petrolatum) 溶劑稀釋型 長效防銹油	NP-3	16mPa/s (25℃)	84	8	1000以上	72以上	6個月
		49160	Antirust P-2000	溶劑稀釋型 長效防銹油	NP-3	4.72	87	3.5	1200以上	48以上	6個月	46347	Antirust Terami LS	溶劑稀釋型 長效防銹油	NP-3	5	87	3	1200以上	48以上	6個月
		49161	Antirust P-2400	潤滑油型長 效防銹油	NP-9	14	166(coc)	4.5	1200以上	48以上	6個月	46403	Antirust Terami LN	潤滑油型長 效防銹油	NP-9	12.2	164(coc)	4	1200以上	48以上	6個月

有關替代商品的選換、請務必確認使用條件及詳細內容。

在轉換油品時，可以補充方式為之，但為使商品性能完全發揮，建議以全部更新為佳。